

Résistance à la compression du Panneau Monopan®


Il est possible d'exercer les forces suivantes sur le panneau Monopan® :

Force répartie uniformément sur l'ensemble de la surface

Panneau	Force [N/mm ²]
Panneau Monopan® 80	1,5
Panneau Monopan® 120	2,5
Estimé, non mesuré	

Force sur 50x50 mm² sur une période courte

Panneau	Force [N/mm ²]
Panneau Monopan® 80	2,3
Panneau Monopan® 120	3,7*
*estimé, non mesuré	



Les spécifications dans cette feuille de données représentent l'état actuel de nos connaissances techniques. Ces spécifications ne sont pas garanties par des applications spécifiques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à notre produit. Nous garantissons la qualité indiquée dans nos conditions de vente.