

# Sabatack<sup>®</sup> 780

## collage et colmatage résistants

### Description

Sabatack<sup>®</sup> 780 est un mastic de construction et de colmatage résistant et élastique, composé d'un élément, à base de polymère MS, qui durcit au contact de l'humidité (de l'air). Il est principalement utilisé pour le collage avec une adhérence initiale élevée (résistance) et une forte résistance finale. Convient également au colmatage des joints, chevauchements et assemblages. Sabatack<sup>®</sup> 780 est un produit particulièrement visqueux, avec un module élevé.

### Domaines d'application

Construction automobile et de carrosseries industrielle et artisanale, domaine maritime, techniques de ventilation et de climatisation, électrotechnique, montage d'appareils, traitement du métal et du fer-blanc, techniques plastiques, environnement, infrastructures et construction. Collage élastique de listons, profilés, plaques, etc. Colmatage des joints, chevauchements, assemblages et fissures. Pour utilisation en intérieur ou en extérieur. Pour le colmatage rapide, juste avant l'application d'une nouvelle couche de peinture.

### Avantages

- grande résistance
- forte résistance finale, séchage rapide
- adhérence sans sous-couche
- peut être repeint mouillé, rétrécissement limité
- pas de formation de bulles, faible odeur
- ne contient aucun solvant, aucun isocyanate, ni silicone
- résistance aux UV, grande résistance aux températures
- certifications : Germanischer Lloyd (WP 0840006 HH), Wheelmark (164.106/1121/WCL MED0328), ISEGA (pour cause de HACCP)



### Utilisation

Pour plus d'informations sur l'utilisation, la peinture et le traitement préalable de la surface à traiter, consultez les fiches d'informations et les tableaux de traitement préalable correspondants sur le site [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

### Informations techniques

<b>Base</b>	Polymère MS, qui durcit au contact de l'humidité (de l'air)
<b>Densité</b> (EN 542)	env. 1.389 kg/m <sup>3</sup>
<b>Teneur en matière sèche</b>	env. 100 %
<b>Temps de formation d'une peau</b> (23°C, 50 % d'humidité relative)	env. 8 minutes
<b>Temps ouvert</b> (23°C, 50 % d'humidité relative)	env. 10 minutes
<b>Sec au toucher</b> (23°C, 50 % d'humidité relative)	après env. 4 heures
<b>Vitesse de durcissement</b> (23°C, 50 % d'humidité relative)	env. 4 mm/24 heures
<b>Dureté Shore A</b> (EN ISO 868)	env. 55
<b>Variation de volume</b> (EN ISO 10563)	< 5 %
<b>Module à 100 % d'élasticité</b> (ISO 37 / DIN 53504)	env. 1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Traction de rupture</b> (ISO 37 / DIN 53504)	env. 3,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Élasticité de rupture</b> (ISO 37 / DIN 53504)	env. 350 %
<b>Résistance au cisaillement</b> (ISO 4587)	env. 1,8 N/mm <sup>2</sup>
<b>Température de prise</b>	de + 5 °C à + 35 °C
<b>Température de stockage</b>	de + 5 °C à + 25 °C
<b>Résistance à la température</b>	de - 40 °C à + 120 °C
<b>Résistance à la température court</b>	jusqu'à + 180 °C (pour 30 minutes)



## Informations de commande

Conditionnement	tube			boudin		
Contenu	290 ml (emballage de 24 pièces)			600 ml (emballage de 15 pièces)		
Couleur	blanc (correspond au coloris RAL 9003)	gris (correspond au coloris RAL 7004)	noir (correspond au coloris RAL 9011)	blanc (correspond au coloris RAL 9003)	gris (correspond au coloris RAL 7004)	noir (correspond au coloris RAL 9011)
Réf. article	100660 ABX	100661 ABX	100662 ABX	100660 AAN	100661 AAN	100662 AAN
Conservation	18 mois (dans l'emballage fermé)			15 mois (dans l'emballage fermé)		

*Autres emballages et couleurs disponibles sur demande. La durée de conservation peut changer pour les gros conditionnements.*

## Recommandation de sécurité

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche d'informations de sécurité SABA correspondante.

### SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 39 89 E [info@saba.nl](mailto:info@saba.nl) [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

*Nos conseils et instructions d'utilisation se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos produits en fonction de l'application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou instructions d'utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s'appliquent à nos conseils et instructions d'utilisation, ainsi qu'à la livraison de nos produits.*